



ХИДРОИЗОЛТПЛАСТ

SBS-модифицирана битумна мембрана

Висококачествена мембрана с SBS-модифицирана битумна смес и много здрава и стабилна полиестерна армировка. Устойчив на екстремни метеорологични условия. Осигурява дългогодишна издръжливост и безопасност на покривния слой.

IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S40 SBS

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Армировка: Полиестер
SBS-модифициран
Горно покритие : Минерална посипка
Долно покритие : PE фолио
Техническа спецификация на продукта:
EN 13707:2004+A2:2009

Количество на палет: 20 ролки / 150 m²



ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

- Като горен слой в многослойни покривни системи



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	
видими дефекти	няма видими дефекти
дължина	min. 7.5 m
ширина	min. 1,0 m
дебелина	4,2 mm (± 0.2)
водонепропускливост при налягане 200 kPa	преминал
водонепропускливост, когато се разтяга при ниска температура	няма посочена стойност
реакция на огън	клас E
реакция на външен огън*	Broof (t1), Broof (t3)
реакция на вътрешен огън*	RE 20, RE 30, REI 15, REI 20
гъвкавост при ниска температура	≤ -15°C
съпротивление при повишена температура	≤ +90°C
якост на огън, надлъжно	900 N/50 mm
якост на огън, напречно	700 N/50 mm

ХАРАКТЕРИСТИКА	
Удължение при максимална сила на опън напречно	50 %
стабилност на размерите	промяна на размерите не повече от 0,5%
праволинейност	отклонение не повече от 15 mm/7.5 m дължина
устойчивост на удар	няма посочена стойност
съпротивление на разкъсване, надлъжно	600 N/50 mm
съпротивление на разкъсване, напречно	800 N/50 mm
устойчивост на статично натоварване	няма посочена стойност
адхезия на покритието	загуба на покритие 15 (±15)%
устойчивост на разкъсване, надлъжно	200 N
устойчивост на разкъсване, напречно	200 N
вредни вещества	не съдържа азбест, катран
	* валидни за тествани покривни системи
	+

IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S40 SBS

SBS-модифицирана битумна мембрана

DOCUMENTS

- Сертификати за фабричен производствен контрол: 1023-CPR-0178F
- Нотифициран сертифициращ орган: Institute for testing and Certification Plc. Zlin, Czech Republic, no:1023
- Декларация за експлоатационни показатели: 180/IZOV/2022

ПОВЪРХНОСТИ

- Бетон със съдържание на влага не повече от 5%
- Дървени повърхности със съдържание на влага не повече от 22%
- Профилна ламарина
- Съществуващо покривно покритие

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Газопламъчно

ГАРАНЦИЯ

- 10 ГОДИНИ

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ

- Транспортирайте и съхранявайте в изправено положение в един слой, като не позволявате на ролките да се движат по палета
- Да се съхранява в условия, които предпазват от влага и прекомерна слънчева светлина и да се.
- Транспорт в съответствие с разпоредбите за безопасно транспортиране.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

- Продуктът не съдържа азбест, компоненти от каменовъглен катран или други вещества, които биха могли да повлияят на човешкото здраве, ако се съхраняват, транспортират и използват по правилния начин.



ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- Развийте и поставете продукта при температура на околната среда 5 - 35 °C.
- Повърхността трябва да бъде чиста, равна и без замърсители, с подходящо съдържание на влага, обработена с подходящ битумен грунд или закрепена за положен хидроизолационен слой.
- Преди монтажа продуктът трябва да се съхранява при температура най-малко +18 °C най-малко 24 часа. Преди монтажа продуктът трябва да се развие на място, където ще се нанася и след поставяне да се навива от двете страни до центъра.
- Когато монтирате мембрани от горния слой, запомнете правилното припокриване по отношение на долния слой, например половината от ширината на ролката за надлъжни припокривания и половината от дължините на ролките за напречни припокривания.
- Продуктът трябва да бъде монтиран с надлъжно припокриване от най-малко 10 см, , докато с кръстосани обиколки от най-малко 15 см. Когато заваряването се припокрива, натиснете мембраната с ролка на покривача, така че изтичането на асфалтова маса да е с ширина между 0,5 и 1,0 см.
- По маршрути до изходи на комини, вентилационни канали и друго оборудване, монтирано на покрива, се препоръчва да се монтират маршрути за движение с допълнителен слой покривна мембрана (например различен цвят) или за тази цел специално проектирани материали.
- Всички покривни работи следва да се извършват в съответствие с действащите строителни норми и стандарти, от лица, квалифицирани в областта на хидроизолационните работи и при необходимост под надзора на упълномощено лице. Тази информация не замества подробните инструкции за извършване на хидроизолационни системи на покрив.

Информацията, предоставена в този информационен лист, по-специално препоръките относно инсталирането, се основават на нашия опит и най-добри познания. В допълнение към информацията, предоставена в този информационен лист, трябва да се спазват правилата на търговията, съответните национални и европейски стандарти, технически одобрения, разпоредби за здраве и безопасност и др. Този информационен лист заменя всички предишни версии, приложими за този продукт.



Адрес:
гр,Перник, ул."Атанас Буров" 26

Контакти :
Търговски директор: +359 895 767 763
Технически отдел: +359 894 787 181
Отдел продажби: +359 899 114 063